



# **BORNIT® - Grundbit**

**Lahustivaba bituumenkrunt**



Tehniline infoleht seisuga: 22. jaanuar 2017

---

**Liik ja omadused** BORNIT®-Grundbit on polümeermodifitseeritud bituumenkrunt suurepärase nakkeomadustega paljudel ehituses kasutataval aluspinnadel. Toode on keskkonnasõbralik, kuna see ei sisalda lahusteid.

---

**Kasutusala** BORNIT®-Grundbit'i kasutatakse sideainena aluspinna eeltöötlemiseks enne keevituspaanide paigaldamist või krundina järgnevas bituumenemulsiooni pealekandmiseks (nt BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit). Toodet saab kasutada siseruumides ja välisalal erinevatel aluspinnadel, mis kannatavad bituumenit (nt betoon, müüritis, krohv, vanad bituumenpaanid jne). BORNIT®-Grundbit vastab toote nõuetele ZVDH „lamekatuse juhised“ ja vdd „Tehnilised reeglid – bituumenpaanide abc“ kohaselt.

Märkus: Vastavalt Ehitustöörühma ringkirjale (11/05) soovitatakse siseruumides tehtavate tööde korral eranditult emulsioonil põhinevaid bituumenkrunte (BORNIT®-Grundbit)!

---

**Toote eelised**

- keskkonnasõbralik, kuna lahustivaba
- suurepärase kleepevõime (ka metallil)
- head nakkeomadused
- ökonoomne
- uuestisuletav nõu

---

<b>Toote andmed lühidalt</b>	Liik Baas Lahusti Värvus Tihedus 20 °C juures Konsistents Katmine Ladustamine Säilib Puhastamine	bituumenemulsioon elastomeerid, bituumen, täiteained vesi värskena pruun, kuivana must 1,00 g/cm <sup>3</sup> vedel survepihustid, pihustid, hari, rull külmatundlik! suletud originaalnõus 12 kuud värskena veega, tardunult BORNIT®- Bitumenreiniger'iga või BORNIT®- MultiClean'iga. puudub BBP 10
	Ohuklass VbF ja ADR kohaselt GISBAU-tootekood	

---

**Aluspind** Aluspind peab olema puhas ning õli- ja rasvavaba. Lahtised osakesed, kahjustatud kohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada. Mineraalsed aluspinnad võivad olla veidi niisked, kuid mitte märjad. Metallist aluspindel kasutamisel tuleb jälgida, et aluspind oleks puhas ning õli- ja rasvavaba (teha rasvavabaks või karestada).

---



#### Töötlemine

BORNIT®-Grundbit'i töödeldakse külmalt. Enne töötlemist natuke segada. Krunti võib aluspinnale peale kanda pintsliga, rulliga, pihustiga või survepihustiga. Tööriista on soovitatav kergelt niisutada enne töötlemist ja selle ajal. Toodet ei tohi kasutada objekti- või välistemperatuuril alla +5° C ja üle +30 °C. BORNIT®-Grundbit ei tohi mingil juhul kanda peale vihma, liiga kõrge niiskuse (udu) või külma korral (**külmatudlik!**). Kaitsta pealekantud kihti vihma ja külma eest, kuni see on täielikult kuivanud. Puhastada tööriistu kohe pärast kasutamist veega. Enne keevituspaanide paigaldamist veenduda, et BORNIT®-Grundbit on täielikult kuivanud. Kuivamisaeg sõltub ilmast, ümbruskonna ja aluspinna temperatuurist ja aluspinna imamisvõimest. Temperatuuril 20 °C on see umbes 2 tundi. Metallist aluspindade puhul võib kuivamisaega pikeneda olenevalt ilmast.

#### Kulu

u 0,2 l/m<sup>2</sup> (sõltuvalt aluspinna imavusvõimest)

#### Ladustamine

BORNIT®-Grundbit tuleb kaitsta külmumise eest. Tuleks vältida kuumust üle +30 °C ja otsest päikesevalgust. Suletud originaalnõus säilib 12 kuud.

#### Kõrvaldamine

Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjenud nõud. Materjalijääke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080410 (liimi ja tihendusmassi jäätmed, välja arvatud need, mis langevad 080409 alla) all.

#### Märkus

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega varasem teave enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks kõrvalkalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole kokku lepitud teisiti, pole kogu infolehes sisalduv teave siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote omadustega. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi käesolevas infolehes. Soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie kodulehelt [www.bornit.de](http://www.bornit.de).

#### Tarnevorm

5 l ämber..... 60 nõud alusel  
10 l ämber..... 44 nõud alusel  
25 l ämber..... 18 nõud alusel