



BORNIT® - BituFug 2K

Tehniline teabeleht seisuga 11. detsember 2017

Liik ja omadused BORNIT®-BituFug 2K on külmalt töödeldav, 2-komponendiline, reaktiivselt kõvastuv vuugi valumass. BORNIT®-BituFug 2K on püsivalt elastne, kuuma- ja külmakindel, kaua vastupidav ja ilmastikukindel ning lahustivaba. See sobib hästi asfaldile ja teistele kõvadele ehitusmaterjalidele, pealispind on vähe kleepuv.

Kasutusala BORNIT®-BituFug 2K kasutatakse lõhede, ühenduskohtade, vuukide ja väiksemate pindade tihendamiseks asfaldil ja betoonil, samuti markeerimisnööpide kleepimisel asfaldile ja betoonile.

Töötlemine Valumassi temperatuur vähemalt 10 °C. Asfaldi pealispinna temperatuur > 5°C (vajadusel vahetult enne valamist vuuki eelsoojendada ja kuivatada kuuma õhuga, häda korral ettevaatlikult gaasipõletiga).
Välitemperatuur vahemikus + 5°C kuni + 30°C. Töötlemist võib teha ainult kuiva ilmaga. Vuugid peavad olema puhtad, ilma lahtiste osakeste ja mustuseta, piisavalt kõvad ja kuivad. Betooni pind ja vuugid tuleb kruntida BORNIT®-Haftgrund Fix'iga.

- Asetada tuub survepüstolisse
- Eemaldada tuubilt kaitse- ja sulgemiskinnitus
- Kruvida külge kaasasolevad ühekordsed segurid. Sõltuvalt pragutuslaiusest võib segamistoru lühendada, et saada suurem väljalaskeava.
- Segu töödelda umbes 15 minuti jooksul

Kulu ca 14 m / tuutu vuugile ristlõikega 5x5 mm



Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes tühjad pakendid. Materjalijäätmeid tohib käidelda vastavalt jäätmekoodile 17 03 02 (bituumenisegud, mis ei kuulu koodi 17 03 01 alla).

Tarnevorm

380 ml tuubis12 tuubi kastis
