



BORNIT® - Reaktiv-Asphalt

Külmalt paigaldatav, reaktsiooni toimel kivistuv asfaldisegu

Tehniline infoleht seisuga: 26.veebruar 2018

Liik ja omadused

BORNIT – Reaktiv-Asphalt on ühekomponentne kiirkuivav materjal asfaltpindade parandustöödeks. Materjal on valmistatud kasutamiseks külmana ning kivistub vee ning õhuniiskuse toimel. Peale tihendamist võib materjalil koheselt sõita. Materjal on erakordselt stabiilne, kivistununa on omadused võrdsed jahtunud „kuumsegu” omadustega ja hiljem võib sellele vajadusel kanda teisi materjale. BORNIT – Reaktiv-Asphalt ei sisalda lahusteid ega muid ohtlikke aineid. Seega on materjal keskkonnasõbralik ning korduvkasutatav. Materjal ei ole külmatundlik ning võib kasutada ka alla 0°C temperatuuri korral (vaata kasutusjuhendit)

Kasutusala

BORNIT – Reaktiv-Asphalt on remondimaterjal, mida saab paigaldada kõigile koormuskategooria teedele kihi paksusega 3 kuni 10 mm (Reaktiv Asphalt 20), 5 kuni 20 mm (Reaktiv Asphalt 40) ja 10 kuni 50 mm (Reaktiv Asphalt, 80). Materjal leiab kasutust sõiduteede, kõnniteede, sissesõiduteede, perroonide jm remontimisel löökaukude, ebatasasuste ja laiemate pragude korral.

Töötlemine

Aluspinna temperatuur võib ulatuda suvisest tulisest kuni hilissügiseste külmadeni. Kasutamisel alla 0°C temperatuuridel, peab materjali hoidma eelnevalt soojas ruumis, et hõlbustada materjali kasutamist ning materjali kivistumine võtab pikema aja.

Aluspinnalt tuleb eemaldada mustus ja lahtised osakesed. Pind peab olema kuiv või kergelt niiske. Betooni paigaldamisel ja õhukeste kihtide või erinõudmiste korral kihi ja serva ehitusele soovitame töödelda aluskihti või vana sängi servasid eelnevalt krundiga BORNIT- Bitugrund Fix.

Kandke BORNIT – Reaktiv-Asphalt aluspinnale ja jaotage pahtlilabida või kelluga veidi kõrgemale vanast servast. Seejärel niisutage kihti piisava veega (ca 1l vett 25 kg materjali kohta) v.a. alla 0°C temperatuuridel. Tihendage materjal. Väiksematel pindadel piisab tampimisest seadmega BORNIT- Handstampfer, suurematel pindadel soovitame kasutada vibratsiooniplaati või rulli. Aeglane liiklus peale tihendamist ei kahjusta pinda.



Eelised	<ul style="list-style-type: none">- saab töödelda külmat ja on kohe kasutusvalmis- pole vaja segada kokku mitut komponenti- pärast paigaldust on kohe kasutusvalmis ja stabiilne- kiire kõvenemine ja vastupidavus- samad omadused kuuma asfaldiga- materjal ei ole külmatundlik ja saab paigaldada ka alla 0°C temperatuuri korral- paigaldamine on lihtne ja pole vaja keerulisi abivahendeid
Kulu	25 kg / m ² kihi paksuse korral 10 mm
Ladustamine	Ladustada kuivas ja jahedas kohas. Säilib suletud originaalnõus kuni 6 kuud.
Jäätmekäitlus	Ümbertöötlusse suunata ainult täielikult tühjad nõud. Materjalijääke ümber töödelda vastavalt jäätmekoodile 170302 (muud bituumenssegud, mis ei ole nimetatud 170301).
Märkus	Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.
Tarnevorm	30 kg - anum..... 27 anumat euroalusel
