



BORNIT[®] - Siloanstrich

Kaitsevõõp

Bituumenit sisaldav kaitsevärv käärimis- ja puhastusprotsessides tekkivate kahjustavate ainete vastu

Tehniline infoleht seisuga: 23.juuli 2018

Liik ja omadused

BORNIT[®]-Siloanstrich on pärast kuivamist lõhnatu bituumenvärv, millel on kõrge plastilisus ja soojuskindlus. Toode kantakse või pritsitakse peale külmalt ning see on vastupidav käärimis- ja puhastusprotsesside läga ja reovee suhtes.

Toode on testitud vastavalt AIB DS 835.

Kasutusala

BORNIT[®]-Siloanstrich kaitseb betooni, müüritist, krohvi, puitu ja metalli vee sissetungimise ja seega hävinemise ning korrosiooni eest.

BORNIT[®]-Siloanstrich sobib hästi katva kaitsevõõpina silode, puhastusbasseinide, lägakanalite, tallide jm. Paremaks betooni, müüritise või krohviga nakkumiseks kasutada aluskruundina BORNIT[®]-Silogrund'i.

Toote Eelised

- head katteomadused juba esimesel katmiskorral
- lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
- universaalselt kasutatav, tänu millele on sel arvukalt kasutusvõimalusi
- head nakkeomadused ja soojuskindlus kuni 70°C
- majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike



Toote andmed lühidalt	Liik	täiteaineteta bituumenvärv
	Baas	bituumen, lahusti
	Lahusti	testbensiin
	Värvus	must
	Kilet moodustavad komponendid	ca 60%
	Tihedus 20°C juures	0,91-0,93 g/cm ³
	Soojuskindlus vastavalt AIB	kuni 70°C soojuskindel
	Konsistents	vedel
	Katmine	rull, pihustusseade (õhuta), värvimishari jm
	Materjali temperatuurivahemik kasutamisel	minimaalselt + 5°C, kuid pole külmatundlik!
	Ladustamine	Suletud originaalnõus 12 kuud.
	Puhastamine	BORNIT®-Bitumenreiniger
	Tervist kahjustavad ained töömaterjalide eeskirja tähenduses	Kasutades suletud ruumides, tagada piisava värsket õhu olemasolu!
	Ohuklass vastavalt VbF	A II
	GISBAU-tootekood	BBP 30
	VOC-sisaldus	< 350 g/l

Töötlemine	Aluspind
	Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. BORNIT®-Siloanstrich nakkub kõigile ehituses kasutatavatele aluspindadele. Mineraalsete aluspindade puhul kasutada krundina BORNIT®-Silogrund'i (ca 0,2 l/m ²). Värsket betooni tuleb kuivatada vähemalt 28 päeva.
	Töötlemine
	BORNIT®-Siloanstrich'i võib peale kanda või pritsida lahjendamata. Töötlemistemperatuur (ümbritsev ja aluskatte temperatuur) ei tohiks olla madalam kui + 5°C ega kõrgem kui + 35°C Esmakordsel katmisel on vaja vähemalt kaht katmiskorda.



Kulu	ca 0,4 l/m ² katmiskorra kohta.
-------------	--

Ladustamine	Suletud originaalnõus säilib 12 kuud. Toode pole külmatundlik!
--------------------	--

Kõrvaldamine	Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijääke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja tihendusmasside jäätmed).
---------------------	---

Tervise-, töö- ja tulekaitse	Hoida lastele kättesaamatus kohas! BORNIT®-Siloanstrich sisaldab ca 45% A II ohuklassi lahusteid. (Leekpunkt 21...55°C). Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Kasutage ainult hästiventileeritavates kohtades. Kasutades suletud ruumides, tagada piisava värske õhu juurdevool! Tuleohtlik: vastavalt VbF: A II. Pärast lahusti aurustumist ei ole toode keskkonnale, inimestele ega loomadele ohtlik.
-------------------------------------	--

Märkus	Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.
---------------	---

Tarnevorm	10 l ämber 45 nõud alusel 25 l ämber 18 nõud alusel 200 l tünn
------------------	--
