

# **BORNIT®- Silogrund**

**lahustit sisaldav bituumenkrunt**

Tehniline infoleht seisuga: 04. november 2015

---

**Liik ja omadused** BORNIT®-Silogrund on vedel, pintsliga ja pritsiga pealekantav bituumeni baasil tehtud krunt. Kvaliteet on kontrollitud vastavalt DIN 18533 ja AIB-le. Tootel on Dresdeni materjalikontrolliameti kontrolltunnistus.

---

**Kasutusala** BORNIT®-Silogrund on spetsiaalselt BORNIT®-Siloanstrich'i kasutamiseks väljatöötatud krunt. Materjal nakkub põllumajanduslike siloehitiste betoon-, krohvi-, müüritis-, metall- või asfaltpindadega. BORNIT®-Silogrund'i iseloomustab intensiivne pooride täitmine ja aluspinna tolmu sidumine.

---

**Eelised**

- tungib sügavale aluspinda
- lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
- universaalselt kasutatav, tänu millele on sel arvukalt kasutusvõimalusi
- head nakkeomadused tänu testbensini osakestele, kuivab kiiresti
- majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike

---

<b>Toote andmed lühidalt</b>	Liik Baas Lahusti Värvus Tihedus 20°C juures Konsistents Töötlemine Katmine Vihmakindlus Kivistumisaeg Ladustamine Säilivus  Puhastamine Ohuklass vastavalt BetrSichV GISBAU-tootekood VOC-sisaldus	bituumenkrunt bituumen, testbensin testbensin must 0,86-0,88 g/cm <sup>3</sup> pintsliga pinnale kantav, pritsitav mitte alla + 5°C ja mitte üle + 35°C pintsel, värvimishari, pihustusseade (õhuta) maksimaalselt 3 tundi maksimaalselt 6 tundi +5°C, toode pole külmatundlik! Suletud originaalnõus minimaalselt 12 kuud. Hoida eemale süttimisallikast! BORNIT®-Bitumenreiniger, BORNIT®-Multiclean tuleohtlik  BBP 40 < 450 g/l
------------------------------	--	---

---

**Töötlemine** Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. Lahtised osakesed, kahjulikud betoon- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.

---

**Materjalikulu** ca 0,2 l/m<sup>2</sup> (sõltuvalt aluspinna imamisvõimest võib materjalikulu olla suurem või väiksem).

---

---

**Ladustamine** BORNIT®-Silogrund'i ei pea ladustama külma eest kaitstult. Toode pole külmatundlik! Suletud originaalnõus säilib vähemalt 12 kuud. Hoida eemale süttimisallikast.

---

**Tervise-, töö- ja tuleohutus** Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
Töötamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.  
Kasutada vaid hästi ventileeritud kohtades.  
Ainult vedelas olekus tuleohtlik, tervist kahjustav ja keskkonnaohtlik, hoida eemale süttimisallikast.  
Pärast lahusti aurustumist pole toode enam keskkonnale ohtlik.  
Bituumenkiht pole inimestele, taimedele ega veeorganismidele ohtlik.

---

**Jäätmete käitlemine** Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja tihendusmasside jäätmed).

---

**Märkused** Käesolev infoleht asendab kogu varasemat toote tehnilist informatsiooni. Seega varasem informatsioon enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole teisiti kokku lepitud, pole kogu infolehes sisalduv informatsioon siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote omadustega. Me jätame endale õiguse teha igal ajal käesolevas infolehes muudatusi. Me soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie koduleheküljelt [www.bornit.de](http://www.bornit.de).

---

**Tarnevorm** 10 l ämber ..... 45 nõud alusel  
25 l ämber ..... 18 nõud alusel  
200 l tünn

---