

Bitugrund

Bituumenkrunt



Lühiinfo

- lahustipõhine
- bituumen- ja mineraalaluspindade nagu
- betoon ja müüritis eeltöötuseks
- kiirkuivav
- pintseldatav ja pihustatav

Kulu

- ca. 0,2 l/m² sõltuvalt aluspinna imamisvõimest ja struktuurist

Ladustamine



- hoida kuivas, toode ei ole külmaturundlik, hoida eemale süttimisallikatest!
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® Bitumenreiniger

Lisatooted

- BORNIT® Dachlack
- BORNIT® Kaltkleber
- BORNIT® Kaltpachtel
- BORNIT® Isolieranstrich
- BORNIT® Korrosionsschutz KS

Tarnevorm	Artikel-Nr.	EAN-Code	Värv	ämbrit jagub:
10 l ämber	6900002634	4 017228 00351 1	must	ca. 50 m ²
45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel				
200 l tünn	6900002632	4 017228 00353 5	must	ca. 1000 m ²
4 tünni (800 ltr.) / EUR-alusel				
25 l ämber	6900002633	4 017228 00352 8	must	ca. 125 m ²
18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel				
5 l ämber	6900002635	4 017228 00350 4	must	ca. 25 m ²
75 ämbrit (375 ltr.) / EUR-alusel				



Kasutusala

BORNIT®-Bitugrund on krundina vajalik külmalt peale kantavate bituumenkihtide eeltöötlemisel ja katuse- ning keevituspaanide paigaldamisel. BORNIT®-Bitugrund nakkub betooni, müüritise, krohvi, metalli ja enamiku teiste ehituses kasutatavate aluspindadega. BORNIT®-Bitugrund ei sobi kasutamiseks ekspandeeritud ja ekstrudeeritud polüstüroolil. BORNIT®-Bitugrund on krundiks ka külmalt kasutatavatele bituumenkattematerjalidele BORNIT®-Dachlack, BORNIT®-Korrosionsschutz, BORNIT®-Isolieranstrich ja BORNIT®-Kaltkleber.

Märkus. Vastavalt Ehitustöörühma ringkirjale (11/05) soovitatakse siseruumides tehtavate tööde korral eranditult emulsioonil põhinevaid bituumenkrunte (nt BORNIT®-Grundbit)!

Toote andmed lühidalt

Liik
Baas
Tihedus +20 ° C juures
Lahusti
Paigaldamine
Värv
Konsistents
Ladustamine
Säilivus
GISCODE
VOC sisaldus
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le
Puhastamine
Leekpunkt

bituumenkrunt
bituumen, lakibensiin
0,89 - 0,91 g/cm³
lakibensiin
pintsel, värvirull, pihusti
must
pintseldatav, pihustatav
hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
BBP 30
h/Lb: 750 g/l < 450 g/l
tuleohtlik
BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger
30 - 43 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-Bitugrund on kiiresti kuivav, pintsliga pealekantav ja pihustatav, lahustit sisaldav krunt bituumeni baasil. Kontrollitud vastavalt normile EN 15322 ja AIB-le.

Eelised

- lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
- universaalselt kasutatav, tänu sellele arvukalt kasutusvõimalusi
- head nakkeomadused, kiiresti kuivav
- majanduslikult kasulik ja kulusid vähendav, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike
- aluspinda hästi tungiv

Töötlemine

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdaineteta. Lahtised osakesed, kahjustatud betoon- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt eemaldada ja parandada. BORNIT®-Bitugrund kantakse aluspinnale kas pintsli, rulli või pihustiga. Järgnevad tööd teostada alles pärast täielikku kuivamist! Toodet võib kasutada toatemperatuuril ilma eelneva soojendamise või lahjendamiseta. Mitte kasutada siseruumides! Siseruumides (nt põranda tihendamine keevituspaanidega) soovitame kasutada lahustivaba bituumenkrunti BORNIT®-Grundbit.

Kulu ca. 0,2 l/m² (sõltuvalt aluspinna imamisvõimest ja struktuurist võib kulu olla väiksem või suurem).

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta teabe saamiseks vaadake kehtivat ohutuskaarti.

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijääke võib utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409 * (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmel).

CE-tähis



1023

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Straße 117
D-08056 Zwickau

2012

10555/2013/01

EN 15322:2013

bituumenit sisaldav sideaine Tüüp - Fm2B6

Viskoosusklass Klass 2

Lahustuvusklass Klass 2

Leekpunkt Klass 3

Nakkuvus Klass 0

Sidumine/destilatsioon Klass 6

Keskmine töötlemistemperatuuride Klass 2

konsistents

Kõrgendatud töötlemistemperatuuride Klass 2

konsistents

Konsistentsi vastupidavus keskmistel Klass 0

töötlemistemperatuuridel

Konsistentsi vastupidavus kõrgendatud Klass 0

töötlemistemperatuuridel

Märkus

See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Palume arvestada, et sõltuvalt ehitusobjekti seisukorrast võib olla vajalik infolehes soovitud töömeetoditest kõrvale kalduda. Kui lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole infolehes toodud teave siduv ega pruugi kajastada kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.