

Dachlack

Katusekattevõõp



Lühiinfo

- lahustit sisaldav
- nii esmakordseks katmiseks kui ka renoveerimiseks ja hoolduseks
- nii bituumen kui ka mineraalsetele katustele
- UV-kindel
- pintseldatav ja pritsitav

Kulu

- ca 0,4 l/m² kihi kohta (soovitav on peale kanda 2 kihti)

Ladustamine



- hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

Kruntimine

- BORNIT® Bitugrund
- BORNIT® Bitugrund Fix

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	materjalist jagub:
10 l ämber	6900002533	4 017228 00355 9	must	ca. 25,0 m ²
45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel				
200 l tünn	6900002629	4 017228 00357 3	must	ca. 500 m ²
4 tünni (800 ltr.) / alusel				
25 ltr ämber	6900002630	4 017228 00356 6	must	ca. 62,5 m ²
18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel				
5 l ämber	6900002631	4 017228 00354 2	must	ca. 12,5 m ²
75 ämber (375 ltr.) / EUR-alusel				



Kasutusala

BORNIT®-Dachlack on suure imavusega bituumentõõp ja sobib seetõttu ideaalselt bituumenkatuste taastamiseks. BORNIT® katusevõõpa saab kasutada ka kaitsekihina kohe pärast katusekatte panekut. BORNIT® katusevõõp sobib ka betoon-, tellis- või krohvipindadest ehitiste kaitsmiseks mullaniiskuse eest. BORNIT® katusevõõp ei sobi gofreeritud bituumenplaatidele.

Toote andmed lühidalt

Liik	täiteainevaba bituumenvõõp
Baas	Bituumen, lahusti
Tihedus +20 °C	0,91 - 0,93 g/cm ³
Lahusti	lakibensiin
Pealekandmine	pintsel, rull, pihustusseade
Värv	must
Konsistents	voolav
Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)	min +5 °C ja max +35 °C
Kuivamisaeg	max 8 h +20 °C juures
Ladustamine	hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
Säilivus	suletud originaalnõus säilib 12 kuud
GISCODE	30 BBP
VOC sisaldus	kategooria g/lb/ II tase: < 350 g/l tegelik sisaldus: < 350 g/l
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le	tuleohtlik
Puhastamine	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean või BORNIT®-Bitumenreiniger
Kilet moodustavad komponendid	ca. 60 %
Leekpunkt	30 – 43 °C °C
Täiteained	puuduvad

Liik ja omadused

BORNIT®-Dachlack on lahustipõhine, pintseldatav ja pihustatav bituumenvõõp. Bituumenvõõp sobib nii esimeseks katmiseks kui ka bituumen keevituspaanide (v.a polümeerbituumenpaanide) ja muude bituumenkatete hooldamiseks ja renoveerimiseks. Toode on testitud AIB järgi.

Eelised

- hea katmine juba pärast esimest kihti
- kohe kasutusvalmis
- universaalselt kasutatav, seega lai valik kasutusvõimalusi
- tänu lahustile head nakkumisomadused

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. BORNIT® katusevõõp nakkub kõigi enamlevinud aluspindadega.

Töötlemine

BORNIT®-Dachlack on kasutusvalmis, kuid enne kasutamist läbi segada! Töötlemisel tuleb jälgida, et ümbritsev ja aluspinna temperatuur ei ületaks +35 °C! Soovitatav on peale kanda kaks kihti.

Kulu

ca 0,4 l/m² kihi kohta (soovitatav on peale kanda 2 kihti)

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Soovitatavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.