

Isolieranstrich

Pintsliga ja pihustiga pealekantav bituumenvõõp



Lühiinfo

- sisaldab lahustit
- kaitseb betooni, müüritist ja krohvi
- pinnaseniiskuse vastu
- pintseldatava ja pritsitava
- kohe kasutusvalmis

Kulu

- ca. 0,4 l/m² kihi kohta (soovitav vähemalt 2 kihti)

Ladustamine



- > +5 °C, pole külmakartlik, hoida otsese päikesevalguse eest
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

Kruntimine

- BORNIT® Bitugrund

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Tarnevorm	Artikli-Nr	EAN-kood	Värv	materjalist jagub:
5 ltr. / ämber 75 ämbrit (375 ltr.) / EUR-alusel	6900002625	4 017228 00397 9	must	ca. 12,5 m ²
10 ltr. / ämber 45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002624	4 017228 00398 6	must	ca. 25 m ²
25 ltr. / ämber 18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002623	4 017228 00399 3	must	ca. 62,5 m ²
200 ltr. / tünn 2 tünni(400 ltr.) / alusel	6900002622	4 017228 00400 6	must	ca. 500 m ²



Kasutusala

BORNIT®-Isolieranstrich on hea imavus- ja kattevõimega. BORNIT®-Isolieranstrich kaitseb betoon-, tellis- või krohvpindadega detaile pinnase niiskuse eest. Betoonil, müüritisel või krohvil nakkevõime parandamiseks tuleks krundina kasutada BORNIT®-Bitugrund'i. BORNIT®-Isolieranstrich nakkub hästi ka puit- ja metallpinnaga. Ei sobi kasutamiseks laiendatud või pressitud polüstüreenil.

Toote andmed lühidalt

Liik	bituumenvõõp
Baas	bituumen, lahusti
Tihedus +20 °C	0,90 - 0,93 g/cm ³
Lahusti	lakibensiin
Pealekandmine	rulli, pintsliga või spetsiaalse pihustusseadmega
Värv	must
Konsistents	voolav
Töötlemistemperatuur (aluspinna ja ümbrus)	min +5 °C ja max +35 °C
Kuivamisaeg	+20 °C juures 6 – 8 h
Ladustamine	> +5 °C, pole külmatundlik, hoida otsese päikesevalguse eest!
Säilivus	suletud originaalnõus säilib 12 kuud
GISCODE	BBP30
Ohuklass vastavalt ADR-ile	tuleohtlikud vedelikud (Flam. Liq. 3)
Puhastamine	BORNIT® MultiClean Fix, BORNIT® MultiClean, BORNIT® Bitumenreiniger
Keemise algpunkt ja keemisaeg	> +150 °C
Leekpunkt	+36 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-Isolieranstrich on lahustit sisaldav, pintsliga ja pihustiga pealekantav, täiteaineta bituumenvõõp, mis on kohe kasutusvalmis. Katsetatud AIB kohaselt.

Eelised

- hea kaitse juba pärast esimest kattekihti
- lihtne kasutada, kuna kohe kasutusvalmis
- universaalselt rakendatav, seetõttu rohkelt rakendusvõimalusi
- head nakkeomadused
- ökonoomne ja kulused alandav, kuna pole vaja spetsiifilisi tööriistu, samuti madal materjali- ja töökulu

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, puhas ning õli- ja rasvavaba. Lahtised osakesed, kahjustatud betoon- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada. BORNIT®-Isolieranstrich nakkub kõikide ehituspindadega. Krundina võib kasutada BORNIT®-Bitugrund'i.

Töötlemine

BORNIT®-Isolieranstrich on tavatemperatuuril kohe kasutusvalmis ja seda pole vaja lahjendada. BORNIT®-Isolieranstrich'i võiks enne kasutamist segada! Töötlemistemperatuur (ümbrisev ja aluspinnaga temperatuur) ei tohiks olla madalam kui +5 °C ega kõrgem kui +35 °C.

°C. Külmal aastaajal hoida enne töötlemist toatemperatuuril. BORNIT®- Isolieranstrich kantakse pinnale pintsli, rulli või spetsiaalse pihustusseadmega. Soovituslik katmisjärjekord on järgmine: kruntida BORNIT®-Bitugrund'iga ja seejärel kaks BORNIT®-Isolieranstrich'i kattekihti.

Mitte kasutada suletud ruumides!

Kulu

ca. 0,4 l/m² kihi kohta (soovitatav vähemalt 2 kihti)

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Soovitatavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime tähelepanu sellele, et olenevalt objekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.