

## Korrosionsschutz KS

Bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv



### Lühiinfo

- lahustit sisaldav
- rooste vastu
- kaitseb metalli
- kemikaalikindel

### Kulu

- ca 0,4 l/m<sup>2</sup> kihi kohta (soovitav on 2 kihti)

### Ladustamine



- > +5 °C, hoida kuivas, toode pole külmakartlik kaitsta otsese päikesevalguse eest!
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

### Kruntimine

- BORNIT® Bitugrund
- BORNIT® Bitugrund Fix

### Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	ämbrist jagub:
10 l ämber 45 ämbrist (450 l) / EUR-alusel	6900002627	4 017228 00465 5	must	ca. 25 m <sup>2</sup>
25 l ämber 18 ämbrist (450 l) / EUR-alusel	6900002626	4 017228 00466 2	must	ca. 62,5 m <sup>2</sup>



### Kasutusala

BORNIT®-Korrosionsschutz KS sobib korrosioonikaitsevärvinä vagunite alusraamidele, silla- ja teraskonstruktsioonidele. BORNIT®-Korrosionsschutz KS kaitseb usaldusväärselt betooni, müüritist, krohvi ja metalli, lahjendatud mitteoksüdeerivate hapete, suitsugaaside ja aurude eest, nt keemia- ja tekstiilitööstuses.

### Toote andmed lühidalt

Liik	bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv
Baas	bituumen, lakibensiin
Tihedus +20 °C juures	0,91–0,93 g/cm <sup>3</sup>
Lahusti	lakibensiin
Pealekandmine	pintsel, rull, pihustusseade
Värv	must
Konsistents	määritav, pihustatav
Kuivamismisaeg	+20 °C juures max 8 tundi

Ladustamine	> +5 °C, hoida kuivas, toode ei ole külm tundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
Säilivus	suletud originaalnõus säilib 12 kuud
GISCODE	BBP 30
VOC sisaldus	g/Lb/: < 350 g/l < 350 g/l
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le	tuleohtlik
Puhastamine	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger
Kilet moodustavad komponendid	vähemalt 60%
Leekpunkt	> +30 °C

### Liik ja omadused

BORNIT®-Korrosionsschutz KS on bituumeni baasil valmistatud isoleeriv ja korrosiooni eest kaitsev kattevärv. BORNIT®-Korrosionsschutz KS on kontrollitud vastavalt AIB-le.

### Eelised

- tungib sügavale aluspinda
- lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
- universaalselt kasutatav, tänu millele on arvukalt kasutusvõimalusi
- head nakkeomadused tänu lakibensiini osakestele
- majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike

### Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, puhas, roosteta ja määrdeaineteta. Krundina kasutada BORNIT®-Bitugrund'i.

### Töötlemine

BORNIT®-Korrosionsschutz KS on ilma lahjendamata pintsliga pinnale kantav ja pihustatav. Soovitame kaht katmiskorda. Töötlemistemperatuur (ümbritsev ja alustemperatuur) ei tohiks olla madalam kui +5 °C ega kõrgem kui +35 °C.

### Kulu

ca 0,4 l/m<sup>2</sup> kihi kohta (soovitav on panna min 2 kihti)

### Tervise-, töö- ja tuleohutus

Toodet tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge, jooge ega suitsetage töökojal. Kasutage ainult hästi ventileeritavates kohtades, järgige TRGS-i kehtivat versiooni.

Mitte kasutada suletud ruumides!

Tuleohtlik ja keskkonnaohtlik ainult vedelal kujul, hoida eemal süttimisallikatest! Kui lahusti on aurustunud, ei kujuta toode keskkonnale ohtu. Bituumenkatte ei ole inimesele, samuti taime- ja veemaailmale ohtlik.

### Soovitavad isikukaitsevahendid



#### Jäätmekäitlus

Materjalijääke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja tihendusmasside jäätmed).

#### Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.