

Silogrund

Lahustit sisaldav bituumenkrunt



Lühiinfo

- lahustit sisaldav
- määritava ja pihustatava

Kulu

- ca. 0,2 l/m² (sõltuvalt aluspinna imavusest võib kulu muutuda)

Ladustamine



- toode pole külmakartlik, hoida eemale süttimisallikatest!
- suletud originaalõhus säilib 12 kuud

Kõrvaltooted

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Lisatooted

- BORNIT® Siloanstrich

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	materjalist jagub:
10 l ämber 45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002638	4 017228 00418 1	must	ca. 50 m ²
200 l tünn 4 tünni (800 ltr.) / alusel	6900002636	4 017228 00420 4	must	ca. 1000 m ²
25 l ämber 18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002637	4 017228 00419 8	must	ca. 125 m ²



Kasutusala

BORNIT®-Silogrund on spetsiaalselt BORNIT®-Siloanstrich'i kasutamiseks väljatöötatud krunn. Materjal nakkub põllumajanduslike siloehitiste betoon-, krohvi-, müüritis-, metall- või asfaltpindadega. BORNIT®-Silogrund'i iseloomustab intensiivne pooride täitmine ja aluspinna tolmu sidumine.

Toote andmed lühidalt

Liik	bituumenkrunt
Baas	bituumen, testbensiin
Tihedus +20 °C	0,86 - 0,88 g/cm ³
Lahusti	testbensiin
Pealekandmine	pintsel, rull, spetsiaalne pihustusseade
Värv	must
Konsistents	määritav, pihustatav
Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)	min. +5 °C ja max. +35 °C
Vihmakindlus	max. 3 h
Läbikuivamisaeg	max. 6 h
Ladustamine	toode ei ole külm tundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
Säilivus	suletud originaalnõus säilib 12 kuud
GISCODE	BBP 40
VOC-sisaldus	h/Lb: 750 g/l < 450 g/l
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le	tuleohtlik
Puhastamine	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean või BORNIT®-Bitumenreiniger
Leekpunkt	30 – 43 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-Silogrund on vedel pintsl, värvirull ja spetsiaalse pritsiga pealekantav bituumeni baasil tehtud krunn. Kvaliteet on kontrollitud vastavalt DIN 18533 ja AIB-le.

Eelised

- suur läbitungimisvõime aluspinda
- kohe kasutusvalmis
- head nakkuvusomadused, kiiresti kuivav

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. Lahtised osakesed eemaldada, kahjustatud betoon- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.

Töötlemine

BORNIT®-Silogrund on kohe kasutusvalmis, kuid enne töötlemist segada!

Kulu

ca 0,2 l/m² (kulu võib olenevalt aluspinna imavusest muutuda üles või alla)

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Töötamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.

Kasutada vaid hästi ventileeritud kohtades.

Ainult vedelas olekus tuleohtlik, tervist kahjustav ja keskkonnaohtlik, hoida eemale süttimisallikatest.

Pärast lahusti aurustumist pole toode enam keskkonnale ohtlik.

Bituumenkiht pole inimestele, taimedele ega veeorganismidele ohtlik.

Lisainfot saab ohutuskaardilt!

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.