

Asphaltprimer

Kahekomponentne epoksüvaigul põhinev nakkekrunt



Lühiinfo

- 2-komponente
- epoksüvaigu baasil
- asfaltvuukide ja imavate ning mitteimavate pindade jaoks

Kulu

- 0,02 kuni 0,04 l/ljm sõltuvalt vuugi mõõtmetest

Ladustamine



- alla +25 °C, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süüteallikatest
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

Puhastamine

- BORNIT® PS-Cleaner

Lisatooted

- BORNIT® Kaltverguuss
- BORNIT® Fugenspachtel
- BORNIT® Rundschnur

Pakend

1 l / purk
10 purki (10 l) / karbis

Artikli-Nr.

6800000506

EAN-kood

4 017228 00015 2

Värv

värvitu

materjalist jagub:

ca. 50 - 100 j/m vuuki



Kasutusala

BORNIT®-Asphaltprimer'it saab kasutada imavatel ja mitteimavatel pindadel. Suurepäraseid nakkumisomadused saavutatakse näiteks värskest lõigatud asfaldi ja erinevate metallide (roostevaba teras, messing, alumiinium) puhul. BORNIT®-Asphaltprimer on eriti sobiv nakkekrunt, kui tihendusmaterjal puutub kokku temperatuuridega kuni +100 °C. Asphaltprimer ei sobi asfaltpindadele, mis puutuvad kokku keemiliste mõjudega, näiteks õlide, lahustite või kütustega nagu bensiin, diisel.

Toote andmed lühidalt

Baas
Tihedus +20 °C juures
Pealekandmine
Värv
Konsistents
Töötlemisaeg
Ladustamine
Säilivus
GISCODE
VOC-sisaldus

epoksüvaik
komp. A: ca. 1,10 g/cm³ / komp. B: ca. 1,03 g/cm³
pintsliga, värvirulliga
värvitu
vedel
ca. 1 tund
alla +25 °C, toode pole külmakartlik!
suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
RE2
VOC kategooria A, alamjaotus j<50g/l. VOC
kategooria B, alamjaotus j<330g/l,
kasutusvalmilt: 180g/l
süttivad vedelikud
komp. A: kergestisüttiv
BORNIT®-PS-Cleaner
> +200 °C
Komp. A: +34,0 °C
2 - 6 tundi sõltuvalt aluspinnale ja ümbritseva keskkonna temperatuurist
komponent A segades komponendiga B suhtes 1 : 4
0,02 kuni 0,04 l/ljm sõltuvalt vuugi mõõtmetest

Ohtlikkuse klass vastavalt ADR-ile
vastavalt BetrSichV-le
Puhastamine
Keemistemperatuur ja vahemik
Leekpunkt
Kuivamisaeg
Segamissuhe
Kulu

Tüüp ja omadused

BORNIT®-Asfaltprimer on kahekomponentne nakkekrunt polüsulfiidtihendusmaterjalide jaoks probleemsetel pindadel või eriliste kasutustingimuste jaoks.

Eelised

- kergesti segatav
- kasutamisel vähene seadmete ja tööjõu vajadus

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba ning ilma lahtiste osakesteta.

Töötlemine

Komponendid A ja B segatakse põhjalikult omavahel ja asfaltprimer kantakse pintsliga ühtlaselt aluspinnale peale. Pärast 2 kuni 6 tundi kuivamisaega (ehitise temperatuur > +25 °C umbes 2 tundi, < +10 °C umbes 6 tundi) võib tihendusmaterjali peale kanda. Asfaltprimer peaks olema enamasti kuivanud. Tuleb jälgida, et krundi pinnale ei tekiks niiskusihti.

Kulu

0,02 kuni 0,04 l/ljm sõltuvalt vuugi mõõtmetest

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet toote ohutuks kasutamiseks saab kehtivalt ohutuskaardilt.

Märkused

GISCODE

Komponent A

RE2

UN-number

UN 1866

Ohupiktogrammid



Hoiatussõna

Ettevaatust

Ohtlikkust määravad komponendid

Bisfenool-A-epiklorohüdrini epoksüvaigud; Bisfenool-F-epoksüvaik; Oksiraan, Mono[(C12-14-alküül-oksü)metüül]derivaadid; 2- Butanoon

H-laused

H315: Põhjustab nahaärritust.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H411: MürGINE veeorganismidele, pikaajalise toimega
H226: Vedelik ja aur on tuleohtlikud.

EUH-laused

EUH208: Sisaldab Bisfenool-A-epiklorohüdrini epoksüvaike, Bisfenool-F-epoksüvaiku, Oksiraan, Mono[(C12-14-alküül- oksü)metüül]derivaate. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

P-laused

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas!
P210: Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, avatud leegist ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P261: Vältida tolmu/gaasi/udu/auru/aerosooli sissehingamist.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset/näokaitset/kõrvakaitset.
P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist.
P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.

Soovitatud isikukaitsevahendid:



Komponent B

UN-number	UN 2735
Ohupiktogrammid	
Hoiatussõna	Ohtlik
Ohtlikkust määravad komponendid	Salitsüülhape; 3-aminometüül-3,5,5- trimetüülsükloheksüülamiin; m- fenüleenbis(metüülamiin); bensüülalkohol
H-laused	H314: Põhjustab raskeid nahasöövitusi ja raskeid silmakahjustusi. H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. H302 + H332: Tervisele kahjulik allaneelamisel või sissehingamisel.
EUH-laused	EUH208: Sisaldab m-fenüleenbis (metüülamiin), 3-aminometüül- 3,5,5-trimetüülsükloheksüülamiin. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
P-laused	P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset/näokaitset/kõrvakaitset. P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist. P501: Tühi anum anda sobivasse taaskasutus- või jäätmekäitluskohta. P260: Vältida tolmu/gaasi/udu/auru/aerosooli sissehingamist. P273: Vältida sattumist keskkonda. P303 + P361 + P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Eemaldada kohe kõik saastunud rõivad. Pesta nahka veega (või duši all). P304 + P340: Sissehingamise korral: Viia isik värske õhu kätte ja tagada takistamatu hingamine.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult tühjad pakendid. Komponentide A ja B materjalijäägid saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (liimide ja tihendusmaterjalide jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid).

Märkus

See infoleht asendab kõik varasemad toote tehnilised andmed, seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt uusimatele rakendustehnoloogia teadmistele. Palun arvestage siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekalded teabelehes soovitatud töömeetodist. Kui lepingus on kokku lepitud teisiti, on kõik infolehes sisalduvad andmed mittesiduvad ega kujuta endast kokkulepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse infolehes sisalduvaid andmeid muuta igal ajal.