

BituFug 2K

2-komponentne reaktiivselt kõvastuv vuugi valumass



Lühinfo

- Otse tuutust lastav
- Püsivalt elastne, kuuma- ja külmakindel
- kaua vastupidav ja ilmastikukindel
- lahustivaba

Kulu

- ca. 14 m/tuutu vuugile ristlõikega 5 x 5 mm

Ladustamine



- toode pole külmakartlik
- suletuna originaaltuutus säilib 12 kuud

Kruntimine

- BORNIT® Haftgrund Fix

Lisatooded

- BORNIT® Profi-Kartuschenpistole
- BORNIT® Rundschnur

Tarnevorm

Bitufug 2K 360 ml / tuutu
12 tuutut (4320 ml) / karbis

Artikli-Nr.

6800000345

EAN-kood

4 017228 00257 6

Värv

must

tuutust jagub:

ca. 14 m



Kasutusala

BORNIT®-BituFug 2K kasutatakse pragude, ühenduskohtade, vuukide ja väiksemate katkiste pindade tihendamiseks asfaldil ja betoonil, samuti markeerimisnööpide kleepimisel asfaldile ja betoonile.

Toote andmed lühidalt

Baas	bituumen
Pealekandmine	spetsiaalne tuutupüstol
Värv	must
Suurus	tuutu: 63 x 220 mm
Konsistents	pasta
Töötlemisaeg	ca. 15 minutit
Kuivamisaeg	ca. 1 h
Ladustamine	toode pole külmakartlik
Säilivus	suletuna originaaltuutus säilib 12 kuud
Leekpunkt	n.a.

Liik ja omadused

BORNIT®-BituFug 2K on külmalt töödeldav, 2-komponendiline, reaktiivselt kõvastuv vuugi valumass. BORNIT®-BituFug 2K on püsivalt elastne, kuuma- ja külmakindel, kaua vastupidav ja ilmastikukindel ning lahustivaba. See sobib hästi asfaldile ja teistele kõvadele ehitusmaterjalidele, pealispind on vähe kleepuv.

Eelised

- Võib töödelda külmalt ja on kohe kasutusvalmis
- segamist ei vaja
- kiiresti kõvanev ja elastne
- paigaldamisega saab hakkama igaüks
- pikk säilivusaeg (12 kuud)

Aluspind

Aluspind peab olema puhas, kõva, kuiv ja vaba määrduvatest ainetest (ntx õli) ning lahtised osakesed tuleb eemaldada.

Töötlemine

Vuugi või prao küljed tuleb puhastada ja kruntida BORNIT®-Haftgrund-Fix'iga. Tuutu panna spetsiaalsesse BORNIT® tuutupüstolisse. Tuutult eemaldada kaitsekork ja keerata külge kaasasolev ühekordne segamistoru. Sõltuvalt prao laiusest võib segamistoru lühendada, et saada suurem väljalaskeava. BORNIT®-BituFug 2K tuleb töödelda ca 15 minuti jooksul.

Töötlemistemperatuur:

Välistemperatuur BORNIT®-BituFug 2K töötlemisel ei tohi olla alla +5 °C ega üle +30 °C. Töötlemine peab toimuma kuiva ilmaga. BORNIT®-BituFug 2K temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Asfaldi pinna temperatuur peab olema \geq +5 °C. Vajadusel võib pragu või vuuki õrnalt kuuma õhuga (gaasipõletiga) kuivatada ja eelsoojendada.

Kulu

ca. 14 m/tuutu vuugile ristlõikega 5 x 5 mm

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta teabe saamiseks vaadake kehtivat ohutuskaarti.

Jäätmekäitus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud 170301 all loetletud bituumenisegud).

Märkus

See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.