BORNIT®-
kuumvalumass TL

Tee-ehitusmaterjalid

Polümeermodifitseeritud bituumeni baasil valmistatud kuumvalumass vuukide täitmiseks betoonist ja asfaldist liikluspindadel ja ehitusdetailide ümbruses.

Selle eelised:

- suur elastsus vuugipraos (25% praolaiusest veel ka -20°C juures)
- vastavalt standarditele ZTV Fug-StB 01 ja DIN EN 14 188-1 (vuugimassid N 2 - normaalsed) ametlikult testitud ja kasutusse lubatud
- väike materjalikulu - ainult 1,1 kg liitri vuugisisu kohta
- pärast lühikest aega kestvat jahtumist koheselt ülesõidetav
- lihtne pealekandmine, madalad kulutused seadmetele ja personalile
- head nakkeomadused vuugiserval

BORNIT-WERK Aschenborn GmbH
Qualitätsüberwachung nach TL Fug-StB 01
Materialprüfungsanstalt MPA Sachsen i. d. Bauwesen

BORNIT® - Kindel kaubamärk ehituses.

BORNIT®-
kuumvalumass TL

BORNIT®-i kuumvalumass TL on valmistatud polümeermodifitseeritud bituumeni, mineraalsete täiteainete ja orgaaniliste lisandite baasil. Tegemist on sulatatava, kuumalt töödeldava valumassiga, mida iseloomustab elastsus, milleks on 25% vuugilaiusest. Kvaliteet vastab ZTV Fug-StB 01 ja DIN EN 14 188-1 nõuetele (vuugimassid N 2 - normaalsed).

Vuuk enne valamist maksimaalselt 2 cm laiuseks lõigata (pilt 1). Lõigatud vuuk seejärel suruõhuga puhtaks teha (pilt 2) või harjasmasinaga puhastada. Et tagada valumassi nõuetelevastav nake, tuleb vuukide servad eelnevalt töödelda nakkekrundiga BORNIT®-Haftgrund (pilt 3). Selleks võib kasutada pintslit või pritsepiiki. Valamistöid võib teha ainult temperatuuridel, mis ületavad +5°C (vajadusel teha eelsoojendus kuumaõhupiigiga!).

Kuumutada valumass seguri ja termostaadiga varustatud sulatuskatlas aeglaselt töötlemistemperatuurini, milleks on ca 160°C. Tähelepanu: Massi ülekuumenemisel (üle 180°C) muutub see kasutuskõlbmatuks! Seejärel teha valamistööd, kasutades selleks sobivaid valamisseadmeid (pilt 4). Kohe pärast esimese valu jahtumist teha järelvalu, et kompenseerida jahtumisest tingitud mahtkahanemist.

Aadress / Pitser

Kontaktisik / Otsetelefon:

Soovime:

- O tagasihelistamist
- O infomaterjale posti teel
- O välisteenistuse spetsialisti külastust

Maaletooja:

Bornit Baltic OÜ
Saku tn 15
11314 Tallinn

Tel: +372 6411511
E-post:info@bornitbaltic.ee
www.bornitbaltic.ee

Werbeprospekt - copyright © BORNIT® 2014 [EE]