

RoadStixx

sulav alküüdtermoplastist granulaat



Lühiinfo

- ideaalne väikeste pragude ja aukude paranduseks
- sobib aastaringseks kasutamiseks
- lühikese aja pärast ülesõidetav
- sobib nii asfaldile kui betoonile
- lihtne paigaldada

Kulu

ca. 5 kg/m² kihi paksuse cm kohta

Ladustamine



hoida kuivas ja jahedas,
kaitsta otsese päikesevalguse eest
suletuna säilib 12 kuud

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Toote sisu

12 kg / kott
66 kotti (792 kg) / euroalusel

Artikli nr.

6800001015

EAN-kood

4 017228 01009 0

Värv

hall

materjalist piisab:

ca. 2,4 m² kihi paksuse cm kohta



Kasutusala

BORNIT®-RoadStixx'i kasutatakse kuni ca 20 cm läbimõõduga pragude ja väiksemate aukude paranduseks asfalt- ja betoonpindadel. Kuna materjali on väga lihtne töödelda ja see nõuab vähe tööriistu, saab selle paigaldusega hakkama ka mitte kogunud ehitaja. BORNIT®-RoadStixx'i saab väga hästi kasutada parandustöödeks maanteedel, sissesõiduteedel, parklates või sisehoovides.

Toote andmed lühidalt

Värv	hall
Kõvastumisaeg	20 minutit
Ladustamine	hoida kuivas ja jahedas, kaitsta otsese päikesevalguse eest; Ärge ladustage aluseid üksteise peale
Säilivus	suletuna säilib 12 kuud

Liik ja omadused

BORNIT®-RoadStixx on sulav alküüdtermoplastist granulaat. Kuumutades materjali ca +220°C saavutatakse väga hea nake vanade pindadega. Pärast paigaldamist saab parandatud kohtadest lühikese aja pärast üle sõita ja parandatud kohtadel on suurepärase stabiilsus. BORNIT®-RoadStixx'i saab paigaldada aastaringsest. Temperatuuridel alla +10 °C on vajalik hoolikas eelkuumutamine ja järeltöötlemine.

Eelised

- kergesti ja väheste tööriistadega töödeldav ja paigaldatav
- lühikese aja pärast ülesõidetav
- kiiresti kõvenev ja elastne
- pole vaja tihendada
- ei ole külm tundlik ja võib kasutada temperatuuril alla 0 °C
- paigaldamisega saab hakkama igaüks

Aluspind

Aluspinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, seisvat vett, jääd, lund, mustust ega eraldusaineid.

Töötlemine

Soojendage puhastatud aluspind ja seeläbi ka jääkniiskust Puista BORNIT®-RoadStixx'i täidetavasse prakku või auku. Seejärel kuumutage sisestatud materjali ühtlaselt gaasipõletiga (ca +220 °C) kuni see on sulanud ja tulemuseks on homogeenne mass. Pinna karestamiseks puistage peale peenikest killustikku või liiva.

BORNIT®-RoadStixx'i saab paigaldada kihtidena. Kihi paksus peaks olema 15 mm kihi kohta ja kihi kogupaksus ei tohi ületada 50 mm. Pärast paigaldamist võib parandatud kohast ca 20 minuti pärast üle sõita.

Kulu

umbes 5 kg/m² kihi paksuse cm kohta

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Infot ohutuse kohta saab ohutuskaardilt!



Soovitavad isikukaitsevahendid

Jäätmekäitlus

Taaskasutusse viia ainult tühjad pakendid. Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt standardile AVV-ASN: 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).

Märkus

See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitud töömeetodist. Kui sõlmitud lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitut tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.