

## RoadStixx

bituumenivaba



- ideaalne väikeste pragude ja aukude paranduseks
- sobib aastaringseks kasutamiseks
- lühikese aja pärast ülesõidetav
- sobib nii asfaldile kui betoonile
- lihtne paigaldada

### Lühiinfo

### Kulu

ca. 5 kg/m<sup>2</sup> kihi paksuse cm kohta

### Ladustamine



hoida kuivas ja jahedas,  
kaitsta otsese päikesevalguse eest  
suletuna säilib 12 kuud

### Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® Bitumenreiniger

### Toote sisu

12 kg / kott  
66 kotti (792 kg) / euroalusel

### Artikli nr.

6800001015

### EAN-kood

4 017228 01009 0

### Värv

hall

### materjalist piisab:

ca. 2,4 m<sup>2</sup> kihi paksuse cm kohta



### Kasutusala

BORNIT®-RoadStixx'i kasutatakse kuni ca 20 cm läbimõdduga pragude ja väiksemate aukude paranduseks asfalt- ja betoonpindadel. Kuna materjali on väga lihtne töödelda ja see nõuab vähe tööriistu, saab selle paigaldusega hakkama ka mitte kogenud ehitaja. BORNIT®-RoadStixx'i saab väga hästi kasutada parandustöödeks maanteedel, sissesõiduteedel, parklates või sisehoovides.

### Toote andmed lühidalt

Värv hall  
Kõvastumisaeg 20 minutit  
Ladustamine hoida kuivas ja jahedas, kaitsta otsese päikesevalguse eest; Ärge ladustage aluseid üksteise peale  
Säilivus Suletuna säilib 12 kuud

### Liik ja omadused

BORNIT®-RoadStixx on sulav alküüdtermoplastist granulaat. Kuumutades materjali ca +220°C saavutatakse väga hea nake vanade pindadega. Pärast paigaldamist saab parandatud kohtadest lühikese aja pärast üle sõita ja parandatud kohtadel on suurepärase stabiilsus. BORNIT®-RoadStixx'i saab paigaldada aastaringsest. Temperatuuridel alla +10 ° C on vajalik hoolikas eelkuumutamine ja järeltöötlemine.

### Eelised

- kergesti ja väheste tööriistadega töödeldav ja paigaldatav
- lühikese aja pärast ülesõidetav

- kiiresti kõvenev ja elastne
- pole vaja tihendada
- ei ole külmatundlik ja võib kasutada temperatuuril alla 0 °C
- paigaldamisega saab hakkama igaüks

## Aluspind

Aluspinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, seisvat vett, jääd, lund, mustust ega eraldusaineid.

## Töötlemine

Soojendage puhastatud aluspind ja seeläbi ka jääkniiskus Puista BORNIT®-RoadStixx täidetavasse pragusse või kauku. Seejärel kuumutage sisestatud materjali ühtlaselt gaasipõletiga (ca +220 °C) kuni see on sulanud ja tulemuseks on homogeenne mass. Pinna karestamiseks puistage peale peenikest killustikku või liiva.

BORNIT®-RoadStixx'i saab paigaldada kihtidena. Kihi paksus peaks olema 15 mm kihi kohta ja kihi kogupaksus ei tohi ületada 50 mm. Pärast paigaldamist võib parandatud kohast ca 20 minuti pärast üle sõita.

**Kulu** umbes 5 kg/m<sup>2</sup> kihi paksuse cm kohta

## Tervise-, töö- ja tuleohutus

Infot ohutuse kohta saab ohutuskaardilt!

## Soovitavad isikukaitsevahendid



## Jäätmekäitlus

Taaskasutusse viia ainult tühjad pakendid. Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt standardile AVV-ASN: 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).

## Märkus

See andmeleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Need ei kehti enam. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitud lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.