

CE-märgis

CE	
0761 BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Straße 117 D-08056 Zwickau 2020 6800000947/2020	
EN 14891:2012 Tavapärane vedeliktöõeldav, veekindel tsementtoode täiustatud mõrade parandamise omadustega madalal temperatuuril kasutamiseks plaatide ja põrandaplaatide all nii sise- kui ka välistingimustes (seotuna materjaliga C2 vastavalt standardile EN 12004)	
Liimi tõmbetugevus	≥0,5 N/mm ²
Liimi tõmbetugevus pärast kokkupuudet veega	≥0,5 N/mm ²
Liimi tõmbetugevus pärast soojusvanandamist	≥0,5 N/mm ²
Liimi tõmbetugevus pärast vahelduvat pakast/ sula	≥0,5 N/mm ²
Liimi tõmbetugevus pärast kokkupuudet lubjaveega	≥0,5 N/mm ²
Veekindlus	Veekindlus ja ≤ 20 g massi suurenemine
Mõrade parandamine tavatingimustes	≥0,75 /mm
Mõrade parandamine madalal temperatuuril -5 °C	≥0,75 /mm

Märkus

See andmekaart asendab ja tühistab kõik eelneva tehnilise teabe toote kohta.

Teave on koostatud vastavalt kasutustehnoloogia tehnika värskele tasemele. Palun pidage siiski silmas, et vajalikud võivad olla kõrvalekalded sellel andmelehel soovitatud käsitsusmeetodist olenevalt ehitusobjekti tingimustest. Kui pole teisiti individuaalsetes lepingutes kokku lepitud, on sellel andmelehel olev teave mittesiduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud tooteomadusi ega -tingimusi. Jätame endale õiguse muuta sellel andmelehel olevat teavet mis tahes ajal. Soovitame vaadata meie veebilehte www.bornit.de muutustega seotud teabe kohta.